

SILOEMAILLITH®

Erster originaler Bitumenhärter (Additiv)!

Dient zur **Veredelung** aller handelsüblichen **Bitumenanstriche** und gewährt bei Zugabe von 20 - 30% eine doppelte Haltbarkeit und vermindert gleichzeitig den m²-Verbrauch!

Hochsäurebeständig - hartelastisch.

Technische Daten:

Anwendung:	Mit Bohrmaschine und Rührstab ca. 5 Minuten gut vermischen. Nur auf trockenem Untergrund streichen, rollen oder spritzen Mischverhältnis 10:30 in Bitumen.
Verarbeitungszeit:	30 – 45 Minuten
Grundierung:	Empfehlung Imprägnier-Primer 1K 100-150g/m ²
Verbrauch:	40 kg Gesamtmenge für ca. 120 m ² komplett 10 l Bitumenhärter auf 30 kg Bitumen-Lack
Verpackung:	Blechgebinde 10er



Dieses Material aktiviert Ihren SILO-BITUMEN.
Beschleunige Trocknungszeit 6 – 8 Stunden

Untergrundvorbehandlung: Der zu beschichtende Untergrund muss trocken (Feuchtigkeit <4%), tragfähig und frei von Rissen sein. Die Wandfläche muss aus Beton mindestens B25 oder Putzmörtelgruppe Pi 1 oder Pi 11 nach DIN 18550 bestehen und 28 Tage alt sein. Die Fläche muss eben sein sowie Ecken und Winkel frei von Fehlstellen. Die Oberfläche darf nicht sanden und muss leicht griffig sein. Mörtel oder Putze die Schnellzemente enthalten, sind ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden. Besteht der Untergrund aus Altfliesen oder Trockenbauplatten, ist eine gesonderte Untergrundvorbehandlung erforderlich und muss sandgestrahlt werden. Staublose Teile, Verunreinigungen wie z. B. Öle, Fette, alte Farbreste, Schalöl oder Wachse, Teere oder Teeröl etc., sind sorgfältig bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Nach Abschluss der Untergrundvorbehandlung beträgt die Abrissfestigkeit der Oberfläche mind. 1,5 N/mm². Empfehlungsweise Sandstrahlen, Primer vorab.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

