



# Trocknungs- und Topfzeiten

*gültig für alle 2K-Epoxi-Lacksysteme*

## 1. Topfzeit

Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 40 Minuten

## 2. Trocknungszeiten für Decklacke

|           |         |                         |
|-----------|---------|-------------------------|
| innerhalb | 6 – 8 h | überstreichbar          |
| nach      | 12 h    | trocken                 |
| nach      | 24 h    | begehbar                |
| nach      | 48 h    | stabil                  |
| nach      | 96 h    | chemisch voll belastbar |

P. S. Grundierprimer 1K bitte „nass in nass“ innerhalb 1 – 3 h überlackieren bzw. Haftgrund oder Haftsiegel verwenden.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.