

## Haftgrund LFR mit Flaswollfaser 3K

### *lösemittelfrei spachteln !!*

Betonflächen aller Art porendicht,  
säure- und chemikalienbeständig.

Mit Eurofibre wird dieses Material  
als Fein-Spachtelung verwendet:



### Techn. Daten:

Anwendung: Komponenten A + B 50 % mit Bohrmaschine und Rührstab gut  
zusammenmischen. Auf 7,5 kg geben Sie 600 ml Eurofibre ..

Topfzeit: Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 20 Minuten

Vorbehandlung: Betonvorbereitung / Grundier-Primer 1K

Verbrauch: Neubau ca. 500 gr/qm porendicht spachteln

Verpackung: 10 kg Komponente A + 5 kg Komponente B



**Tipp!**

s.a. Multipox 2K oder EMAILLITH pur 1K

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht  
zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.