



Trocknungs- und Topfzeiten

gültig für alle 2K-Epoxi-Lacksysteme

1. Topfzeit

Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 40 Minuten

2. Trocknungszeiten für Decklacke

innerhalb	6 – 8 h	überstreichbar
nach	12 h	trocken
nach	24 h	begehbar
nach	48 h	stabil
nach	96 h	chemisch voll belastbar

P. S. Grundierprimer 1K bitte „nass in nass“ innerhalb 1 – 3 h überlackieren bzw. Haftgrund oder Haftsiegel -12h verwenden.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.